


نانوالیاف الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون (PCL)

پلی کاپرولاکتون یک پلیمر نیمه بلوری آب‌گریز (هیدروفوب) با فرمول مولکولی $(C_6H_{10}O_2)_n$ و مطابق شکل ۱ تهیه می‌گردد. همچنین خصوصیات مکانیکی فوق‌العاده (انعطاف‌پذیری مکانیکی)، زیست‌سازگاری خوب، آنتی‌ژنیسیته پایین، فرآیندپذیری ساده و آسان، نقطه ذوب پایین ($T_m=60\text{ }^\circ\text{C}$) و غیر سمی بودن محصول حاصل از تخریب آن، را داراست، همچنین به علت داشتن ساختار انعطاف‌پذیر در بهبود الاستیسیته لاستیک‌ها و زیست‌سازگاری و نرخ زیست‌تخریب‌پذیری پایین در پزشکی، کاربرد دارد.




شکل ۱- پلیمریزاسیون حلقه گشای ϵ - پلی کاپرولاکتون به پلی کاپرولاکتون.


نانوالیاف الکتروریسی شده زیست‌سازگار به علت داشتن مزیت‌هایی چون نرخ سطح به حجم بالاتر نسبت به داربست‌های سنتی که خود باعث افزایش برهمکنش‌های سلول- داربست می‌شود، به طور فزاینده‌ای برای مهندسی بافت استفاده می‌شود.

از میان نانوالیاف الکتروریسی شده زیست‌سازگار، نانوالیاف پلی کاپرولاکتون می‌تواند خصوصیتی را فراهم کند که مورد علاقه برای کاربردهای پزشکی است، فراهم کند. با ترکیب خصوصیات عالی ذاتی پلی کاپرولاکتون (PCL) با خصوصیات منحصر به فرد ساختار نانوالیافی، یک ماده امیدبخش را برای کاربردهای پزشکی فراهم می‌شود، به عبارت دیگر برای بازسازی هم بافت‌های سخت و هم بافت نرم بدن می‌تواند به کار گرفته شود. اندازه تخلخل و داشتن ساختار سه بعدی یک غشای نانوالیافی PCL تقلیدی از ماتریس خارج سلولی طبیعی می‌باشد

تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)، و توزیع قطری نانوالیاف پلی کاپرولاکتون در شکل‌های ۲ نشان داده شده است. به طور واضح ملاحظه می‌شود که نانو الیاف بدون عیوب ساختاری (بید) با قطر متوسط ۹۲ نانومتر تولید شده است. همچنین طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) نانوالیاف پلی کاپرولاکتون (PCL) در شکل ۵ نشان داده شده است.



شکل ۲- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و توزیع قطری نانوالیاف پلی کاپرولاکتون (PCL).



شکل ۳- طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) نانوالیاف پلی کاپرولاکتون (PCL)